

# 常備規格一覧

## 1 A白ボールDX FS

### ■品質及び原料構成

表層はN・LBKPの混合で、裏層は古紙に染料で若干補色しており鼠色です。古紙パルプ配合率は80%以上です。

### ■印刷適正

一般ノーコートと同様です。印刷インキは若干沈みます。マット調の仕上りになります。

### ■常備在庫規格

米坪	寸法	基準紙厚	包装枚数
270g/㎡	80×110	0.34	100枚
310g/㎡	80×110	0.39	100枚
350g/㎡	80×110	0.44	100枚
400g/㎡	80×110	0.49	50枚
450g/㎡	80×110	0.58	50枚
550g/㎡	80×110	0.72	50枚
600g/㎡	80×110	0.80	50枚

## 2 特白ボール裏白K FS

### ■品質及び原料構成

表層はN・LBKPの混合で、裏層は上級白物古紙・パルプを使用し染料で補色したものです。古紙パルプ配合率は70%以上です。

### ■印刷適正

一般ノーコートと同様です。印刷インキは若干沈みます。マット調の仕上りになります。

### ■常備在庫規格

米坪	寸法	基準紙厚	包装枚数
310g/㎡	80×110	0.39	100枚
	94×64		100枚
350g/㎡	80×110	0.44	100枚
	94×64		100枚
400g/㎡	80×110	0.49	50枚
	94×64		100枚
450g/㎡	80×110	0.57	50枚

## 3 ニュー裏白 FS

### ■品質及び原料構成

表・裏層共にN・LBKPの混合で、裏層は若干染料で補色したものです。古紙パルプ配合率は60%以上です。

### ■印刷適正

一般ノーコートと同様です。印刷インキは若干沈みます。マット調の仕上りになります。

### ■常備在庫規格

米坪	寸法	基準紙厚	包装枚数
310g/㎡	80×110	0.39	100枚
350g/㎡	80×110	0.44	100枚
400g/㎡	80×110	0.49	50枚
450g/㎡	80×110	0.57	50枚

## 4 オフホワイト FS

### ■品質及び原料構成

表・裏層共にN・LBKPの混合で、中層に中質古紙、上台紙を使用しております。古紙パルプ配合率は60%以上です。

### ■印刷適正

一般ノーコートと同様です。印刷インキは若干沈みます。マット調の仕上りになります。

### ■常備在庫規格

米 坪	寸 法	基 準 紙 厚	包 装 枚 数
310g/㎡	80×110	0.40	100枚
350g/㎡	80×110	0.46	100枚

## 5 KOSカード FS

### ■品質及び原料構成

表裏層はN・LBKPの混合で、中芯は上台紙を使用しております。表裏層にサイズ剤を多く内添しており、強サイズ紙です。古紙パルプ配合率は60%以上です。

### ■印刷適正

一般ノーコートと同様です。印刷インキは若干沈みます。マット調の仕上りになります。

### ■常備在庫規格

米 坪	寸 法	基 準 紙 厚	包 装 枚 数
310g/㎡	80×110	0.39	100枚
350g/㎡	80×110	0.44	100枚

## 6 オフブラック FS

### ■品質及び原料構成

通常のノーコートボールをベースに表層は黒、中層はグレーに着色した製品です。古紙パルプ配合率は約60%ですが、最低保証はしていません。

### ■印刷適正

印刷適性を上げる処方で生産しており、一般ノーコートと同様に印刷可能です。

### ■常備在庫規格

米 坪	寸 法	基 準 紙 厚	包 装 枚 数
310g/㎡	80×110	0.40	100枚
350g/㎡	80×110	0.46	100枚
400g/㎡	80×110	0.51	50枚
450g/㎡	80×110	0.59	50枚

## 7 オフブラック(両面) FS

### ■品質及び原料構成

両面白ボールをベースに表裏層は黒、中層はグレーに着色した製品です。古紙パルプ配合率は約50%ですが、最低保証はしていません。

### ■印刷適正

印刷適性を上げる処方で生産しており、一般ノーコートと同様に印刷可能です。

### ■常備在庫規格

米 坪	寸 法	基 準 紙 厚	包 装 枚 数
310g/㎡	80×110	0.39	100枚
350g/㎡	80×110	0.44	100枚
400g/㎡	80×110	0.49	50枚
450g/㎡	80×110	0.56	50枚

## 8 Nクラフトボール FS

### ■品質及び原料構成

表層はクラフトパルプや上質古紙を混合したものに染料で着色し、裏層は古紙に染料で若干補色しております。古紙パルプ配合率は80%以上です。

■印刷適正

一般ノーコートと同様です。印刷インキは若干沈みます。マット調の仕上りになります。

■常備在庫規格

米 坪	寸 法	基 準 紙 厚	包 装 枚 数
310g/m <sup>2</sup>	80×110	0.41	100枚
350g/m <sup>2</sup>	80×110	0.46	100枚
400g/m <sup>2</sup>	80×110	0.53	50枚
450g/m <sup>2</sup>	80×110	0.60	50枚
550g/m <sup>2</sup>	80×110	0.72	50枚
600g/m <sup>2</sup>	80×110	0.80	50枚

## 9 NクラフトボールW FS

■品質及び原料構成

表裏層にクラフトパルプや上質古紙を混合したものに染料で着色したものです。古紙パルプ配合率は70%以上です。

■印刷適正

一般ノーコートと同様です。印刷インキは若干沈みます。マット調の仕上りになります。

■常備在庫規格

米 坪	寸 法	基 準 紙 厚	包 装 枚 数
310g/m <sup>2</sup>	80×110	0.41	100枚
350g/m <sup>2</sup>	80×110	0.46	100枚
400g/m <sup>2</sup>	80×110	0.53	50枚
450g/m <sup>2</sup>	80×110	0.60	50枚
550g/m <sup>2</sup>	80×110	0.72	50枚
600g/m <sup>2</sup>	80×110	0.80	50枚

## 10 片面クラフトカード FS

■品質及び原料構成

表層はN・LBKPに着色したもので、裏層は古紙に染料で若干補色しております。古紙パルプ配合率は70%以上です。

■印刷適正

一般ノーコートと同様です。印刷インキは若干沈みます。マット調の仕上りになります。

■常備在庫規格

米 坪	寸 法	基 準 紙 厚	包 装 枚 数
310g/m <sup>2</sup>	80×110	0.41	100枚
350g/m <sup>2</sup>	80×110	0.45	100枚
400g/m <sup>2</sup>	80×110	0.52	50枚
450g/m <sup>2</sup>	80×110	0.60	50枚
550g/m <sup>2</sup>	80×110	0.75	50枚
600g/m <sup>2</sup>	80×110	0.79	50枚

## 11 羽衣Aクラフト FS

### ■品質及び原料構成

表層に未晒パルプを使用し、その風合いを生かした製品です。ロットによる色ブレ低減の為、独特の風合いを損なわないレベルで補色しております。裏面は鼠色です。古紙パルプ配合率は70%以上です。

### ■印刷適正

一般ノーコートと同様です。印刷インキは若干沈みます。マット調の仕上りになります。

### ■常備在庫規格

米坪	寸法	基準紙厚	包装枚数
310g/m <sup>2</sup>	80×110	0.41	100枚
350g/m <sup>2</sup>	80×110	0.47	100枚
400g/m <sup>2</sup>	80×110	0.54	50枚
450g/m <sup>2</sup>	80×110	0.61	50枚
550g/m <sup>2</sup>	80×110	0.75	50枚

## 12 ウッズクラフト FS

### ■品質及び原料構成

表層に未晒パルプ・上質古紙を配合使用し、独特の毛の風合いを生かした製品です。古紙パルプ配合率は80%以上です。

### ■印刷適正

長めの繊維が、若干印刷時に取られますので、ブランケット洗浄の頻度を上げて下さい。

### ■常備在庫規格

米坪	寸法	基準紙厚	包装枚数
310g/m <sup>2</sup>	80×110	0.39	100枚
350g/m <sup>2</sup>	80×110	0.44	100枚
400g/m <sup>2</sup>	80×110	0.49	50枚

## 13 ウッズクラフトW FS

### ■品質及び原料構成

表裏層にパルプ・上質古紙を配合使用し、独特の毛の風合いを生かした製品です。古紙パルプ配合率は80%以上です。

### ■印刷適正

長めの繊維が、若干印刷時に取られますので、ブランケット洗浄の頻度を上げて下さい。

### ■常備在庫規格

米坪	寸法	基準紙厚	包装枚数
310g/m <sup>2</sup>	80×110	0.39	100枚
350g/m <sup>2</sup>	80×110	0.44	100枚
400g/m <sup>2</sup>	80×110	0.49	50枚
450g/m <sup>2</sup>	80×110	0.57	50枚

## 14

## パークラフトW FS

## ■品質及び原料構成

表裏層にクラフトパルプや上質を古紙混合し、染料にて補色したものです。古紙パルプ配合率は70%以上です。

## ■印刷適正

一般ノーコートと同様です。印刷インキは若干沈みます。マット調の仕上りになります。

## ■常備在庫規格

米 坪	寸 法	基 準 紙 厚	包 装 枚 数
310g/㎡	80×110	0.39	100枚
350g/㎡	80×110	0.44	100枚
400g/㎡	80×110	0.49	50枚

## 15

## ファインクラフトKW FS

## ■品質及び原料構成

表裏層に未晒クラフトパルプとLBKPを混合した原料を使用して抄造したものです。染料にて若干補色しております。古紙パルプ配合率は60%以上です。

## ■印刷適正

表裏層に混合した未晒クラフトパルプの長めの繊維が、若干印刷時に取られますが、ブランケット洗浄の頻度を上げて下さい。

## ■常備在庫規格

米 坪	寸 法	基 準 紙 厚	包 装 枚 数
310g/㎡	80×110	0.39	100枚

## 16

## ハイボードKN FS

## ■品質及び原料構成

表層にN・LBKPと未晒クラフトパルプを混合し、裏層は上台紙に染料で若干補色したもので鼠色になっております。古紙パルプ配合率は70%以上です。

## ■印刷適正

表層に混合した未晒クラフトパルプの長めの繊維が、若干印刷時に取られますが、ブランケット洗浄の頻度を上げて下さい。

## ■常備在庫規格

米 坪	寸 法	基 準 紙 厚	包 装 枚 数
310g/㎡	80×110	0.39	100枚
350g/㎡	80×110	0.44	100枚

## 17

## ハイボードKNクリーム FS

## ■品質及び原料構成

表層にN・LBKPと未晒クラフトパルプを混合し、着色しております。裏層は上台紙に染料で若干補色したもので鼠色になっております。古紙パルプ配合率は70%以上です。

## ■印刷適正

表層に混合した未晒クラフトパルプの長めの繊維が、若干印刷時に取られますが、ブランケット洗浄の頻度を上げて下さい。

## ■常備在庫規格

米 坪	寸 法	基 準 紙 厚	包 装 枚 数
310g/㎡	80×110	0.39	100枚
350g/㎡	80×110	0.44	100枚
400g/㎡	80×110	0.49	50枚

## 18

## ハイボードW FS

## ■品質及び原料構成

表裏層にN・LBKPと未晒クラフトパルプを混合し、染料で若干補色したものです。古紙パルプ配合率は60%以上です。

■印刷適正

表裏層に混合した未晒クラフトパルプの長めの繊維が、若干印刷時に取られますが、ブランケット洗浄の頻度を上げて下さい。

■常備在庫規格

米 坪	寸 法	基 準 紙 厚	包 装 枚 数
310g/㎡	80×110	0.39	100枚

## 19 ハイボードWクリーム FS

■品質及び原料構成

表裏層にN・LBKPと未晒クラフトパルプを混合し、染料で着色したものです。古紙パルプ配合率は60%以上です。

■印刷適正

表裏層に混合した未晒クラフトパルプの長めの繊維が、若干印刷時に取られますが、ブランケット洗浄の頻度を上げて下さい。

■常備在庫規格

米 坪	寸 法	基 準 紙 厚	包 装 枚 数
350g/㎡	80×110	0.44	100枚

## 20 ハイボードNA FS

■品質及び原料構成

表層にN・LBKPと未晒クラフトパルプを混合し染料にて着色しております。裏層はパルプと上級白物古紙を使用し染料で着色したものです。古紙パルプ配合率は60%以上です。

■印刷適正

表層に混合した未晒クラフトパルプの長めの繊維が、若干印刷時に取られますが、ブランケット洗浄の頻度を上げて下さい。

■常備在庫規格

米 坪	寸 法	基 準 紙 厚	包 装 枚 数
310g/㎡	80×110	0.39	100枚
350g/㎡	80×110	0.44	100枚

## 21 ハイボードカード FS

■品質及び原料構成

表層にN・LBKPと未晒クラフトパルプを混合し、裏層はN・LBKPに染料で若干補色したもので白色になっております。古紙パルプ配合率は60%以上です。

■印刷適正

表層に混合した未晒クラフトパルプの長めの繊維が、若干印刷時に取られますが、ブランケット洗浄の頻度を上げて下さい。

■常備在庫規格

米 坪	寸 法	基 準 紙 厚	包 装 枚 数
310g/㎡	80×110	0.39	100枚
350g/㎡	80×110	0.44	100枚

## 22 ミルカートンSBクリーム FS

### ■品質及び原料構成

表層に牛乳パック古紙とN・LBKPを混合し、染料にて着色しております。それ以外は上台紙を使用し、裏層は若干染料にて補色しており鼠色です。古紙パルプ配合率は70%以上です。

### ■印刷適正

表層に混合した牛乳パック古紙が、若干印刷時に取られますが、ブランケット洗浄の頻度を上げて下さい。

### ■常備在庫規格

米 坪	寸 法	基 準 紙 厚	包 装 枚 数
350g/㎡	80×110	0.44	100枚

## 23 ミルカートンNAクリーム FS

### ■品質及び原料構成

表層に牛乳パック古紙とN・LBKPを混合し、染料にて着色しております。中芯層は上台紙で、裏層はパルプと上級白物古紙を使用し染料で若干補色したものです。古紙パルプ配合率は70%以上です。

### ■印刷適正

表層に混合した牛乳パック古紙が、若干印刷時に取られますが、ブランケット洗浄の頻度を上げて下さい。

### ■常備在庫規格

米 坪	寸 法	基 準 紙 厚	包 装 枚 数
350g/㎡	80×110	0.44	100枚

## 24 K板目表紙 FS

### ■品質及び原料構成

表裏層はN・LBKPパルプを使用し、染料で着色しております。蛍光染料を使用しております。古紙パルプ配合率70%以上です。

### ■印刷適正

簡易ファイル表紙用で、印刷にはあまり向きませんが、条件により印刷可能です。

### ■常備在庫規格

米 坪	寸 法	基 準 紙 厚	包 装 枚 数
330g/㎡	80×110	0.42	100枚
425g/㎡	80×110	0.55	50枚
465g/㎡	80×110	0.61	50枚
	88×96		50枚
485g/㎡	80×110	0.65	50枚
	88×96		50枚
520g/㎡	80×110	0.68	50枚
	88×96		50枚
590g/㎡	80×110	0.75	50枚

## 25 カラー板目表紙 FS

### ■品質及び原料構成

表裏層はN・LBKPパルプを使用し、染料で着色しております。古紙パルプ配合率70%以上です。ブルー・グリーン・クリーム・ピンクの4色展開です。

### ■印刷適正

簡易ファイル表紙用で、印刷にはあまり向きませんが、条件により印刷可能です。

### ■常備在庫規格

米 坪	寸 法	基 準 紙 厚	包 装 枚 数
420g/㎡	80×110	0.62	100枚